

FICHA TÉCNICA

Cuarzo - Dekton

Nombre del material:	Zenith
Origen:	España
Grosor mínimo:	4.95/-2.20
Grado de compresión: (MPA)	45 N/mm2
Resistencia a la tracción: (MPA)	-
Resistencia a la abrasión: (HA)	106 mm3
Densidad: (kg/m ³)	2610 kg/m ³
Módulo de ruptura (PSI)	3354 PSI
Absorción del agua %:	0.1 %

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consúltenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural