

## FICHA TÉCNICA

## CUARZO – SILESTONE

Nombre del material:	AMARILLO MONSUL
Origen:	España
Grosor mínimo:	2cm
Grado de compresión: (MPA)	$\geq 47,7 F_4$
Resistencia a la tracción: (MPA)	151 / $\geq 14.8$
Resistencia a la abrasión: (HA)	$\leq 26 A_4$
Densidad: (kg/m <sup>3</sup> )	2412 KG/M3
Módulo de ruptura (cm/J)	66 / 6.5 cm / J
Absorción del agua %:	$\leq 0.04 W_4$

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consúltenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.