GRUPO ABASTEL

Tel: 809-379-2093
Email: info@grupoabastel.com

FICHA TÉCNICA

CUARZO – SILESTONE

Nombre del material:	BLANCO CAPRI
Origen:	España
Grosor mínimo:	2cm
Grado de compresión: (MPA)	≥ 47,7 F_4
Resistencia a la tracción: (MPA)	-
Resistencia a la abrasión: (HA)	≤ 26,0 A_4
Densidad: (kg/m³)	2412 KG/M3
Módulo de ruptura (cm/J)	66 / 6.5 cm / J
Absorción del agua %:	≤ 0.04 W_4

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consúltenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.
Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.