

FICHA TÉCNICA

CUARZO – SILESTONE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Nombre del material: | KENSHO |
| Origen: | España |
| Grosor mínimo: | 2cm |
| Grado de compresión: (MPA) | ≥ 65.7 F4 |
| Resistencia a la tracción: (MPA) | - |
| Resistencia a la abrasión: (HA) | ≤ 26.5 A4 |
| Densidad: (kg/m ³) | 2259 KG/M3 |
| Módulo de ruptura (cm/J) | 66 / 6.5 cm / J |
| Absorción del agua %: | ≤ 0.07 W4 |

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consúltenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.