

FICHA TÉCNICA

CUARZO – SILESTONE

Nombre del material:	NEGRO STELLAR
Origen:	España
Grosor mínimo:	2cm
Grado de compresión: (MPA)	≥ 25 F3
Resistencia a la tracción: (MPA)	151 / ≥ 14.8
Resistencia a la abrasión: (HA)	≤ 33 A3
Densidad: (kg/m ³)	2364 KG/M3
Módulo de ruptura (cm/J)	25 / 2.4 cm / J
Absorción del agua %:	≤ 0.05 W4

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consúltenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.