

FICHA TÉCNICA

CUARZO – SILESTONE

Nombre del material:	VORTIUM
Origen:	España
Grosor mínimo:	2cm
Grado de compresión: (MPA)	≥ 65,7 F4
Resistencia a la tracción: (MPA)	-
Resistencia a la abrasión: (HA)	≤ 26,5 A4
Densidad: (kg/m ³)	2259 KG/M3
Módulo de ruptura (cm/J)	66 / 6.5 cm / J
Absorción del agua %:	≤ 0.07 W4

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consúltenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.