

FICHA TÉCNICA

CUARZO– TopQuartz

Nombre del material:	TOPQUARTZ BLANCO SFUMATO
Origen:	España
Grosor mínimo:	20.00 mm
Grado de compresión: (MPA)	150-240 mpa
Resistencia a la tracción: (MPA)	48.3 mpa
Resistencia a la abrasión: (HA)	116-165 ha
Densidad: (kg/m3)	2.35-2.45 kg/m3
Módulo de ruptura (PSI)	68n/mm2
Absorción del agua %:	0.01/002

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consúltenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.